PINTURAS

Ceresita®

Colores que hacen bien.

Pinturas Ceresita Perú

codelpa
COLORES DEL PACIFICO

Codelpa Perú S.A.C.
Av. Universitaria N° 302
Lima - Perú
Codelpa Perú

PINTURAS Ceresita®
Colores que hacen bien.

EXPERTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Látex formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, buen poder cubridor, y solo para interiores. Contiene biocidas para prevenir la proliferación de bacterias, algas y hongos tanto en el envase como en la superficie de la pintura. Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea para pintar muros Terrajeados, Hormigón, y Ladrillos. Así también sobre cielos alisados con Pasta Mural, enlucidos con Yeso, o de Yeso Cartón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza Química	: Resina sintética en agua.
Nº de componentes	: Uno.
Color	: De acuerdo a cartilla.
Acabado	: Mate.
Sólidos en peso (%)	: 48 – 50 depende del color
Sólidos en volumen (%)	: 27 – 30 depende del color
Rendimiento práctico	: 40±5 m²/4 litros/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Rendimiento teórico	: 45 m²/4 litros/mano
Número de capas	: 2-3 para interior.
Aplicación	: Brocha, rodillo y pistola.
Diluyente	: Agua potable.
Dilución	: ¼ de litro por galón para brochas y rodillos. 1/2 litro por galón para pistola con aire
Condiciones de secado	: 20ºC, 60% H.R.
Secado Tacto	: 30 minutos.
Secado para 2° mano	: 4 horas
Secado final	: 14-21 días.
Condiciones de aplicación	: Sobre 10ºC y bajo un 80% de H.R.
Envase de suministro	: 1 galon (3.785 L) y 4 galones (15.14 L).
Estabilidad de almacenaje	: 24 meses en envases herméticammente cerrados. 10-30ºC y H.R. menor a 80%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies, como Terrajeos, Hormigón, y Ladrillos, deberán estar fraguadas <+28 días> y se lavarán con agua <hidrolavado> para eliminar las sales de fraguado, el material suelto o disgregado, las suciedades, y los desmoldantes si los hay.
Dos manos serán suficientes si se emplea sobre cielos interiores.
Si se emplea sobre Yeso en interiores, debe estar sellado con una mano de Sellador imprimante Base Látex, antes de aplicar el Látex Experto Ceresita.

PRECAUCIONES

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como “papeles”.
Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie y las condiciones climáticas; así también el color puede verse afectado por la luminosidad, y el perfil de rugosidad de la superficie.

Codelpa Perú S.A.C.
Av. Universitaria N° 302
Lima - Perú
Codelpa Perú

PINTURAS Ceresita®
Colores que hacen bien.

Seguridad: Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan a las personas y el medio ambiente.

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre el color de la cartilla y la realidad, como así también entre lotes, y diferentes fabricaciones por tintometría del mismo lote, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente. Los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos de todas maneras para obtener un color uniforme.
Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió. La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por Codelpa en Julio 2024. Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.